

## 288TZ1

### **Productomschrijving**

Diamur metselmortel 288TZ1 is een industrieel bereid mengsel van gedroogd, gezeefd en samengesteld zand, een combinatie van bindmiddelen waarbij cement en natuurlijk tras het hoofdbestanddeel is en specifieke toeslagstoffen die een gunstige invloed hebben op de verwerkbaarheid, de waterretentie en de kleefkracht van de mortel. Alle bestanddelen van de mortel zijn ovendroog en volledig voorgemengd. Diamur metselmortel 288TZ1 voldoet aan sterkteklasse M10 volgens NBN EN 998-2 en morteltoepassingstype MX3. Diamur metselmortel 288TZ1 draagt het CE label.

### **Toepassingen**

Deze mortel is geschikt voor het metselen van zeer weinig zuigende stenen (klasse IW1) bakstenen en betonstenen met voegdiktes van 8 tot 15 mm. Zeer geschikt voor de meest voorkomende handvorm, vormbak of strengpers bakstenen, betonblokken.

Voor het metselen van zeer sterk zuigende stenen (kalkzandsteen, cellenbeton,...), normaal zuigende stenen (klasse IW3) tot sterk zuigende stenen (IW4) dienen aangepaste mortels gebruikt te worden.

### **Eigenschappen**

Diamur metselmortel 288TZ1 is een droge voorgemengde metselmortel voor algemene toepassing (type G), geschikt voor alle types metselwerk. Diamur metselmortel 288TZ1 vertoont een sterk verbeterde aanhechting bij het verwerken. Diamur metselmortel 288TZ1 is zeer smeug en licht verwerkbaar. Diamur metselmortel 288TZ1 is, door toepassing van speciale additieven, afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen en behoudt een goede stapelbaarheid. Diamur metselmortel 288TZ1 heeft door een geoptimaliseerde samenstelling een verhoogde uitlevering. (aantal liter plastische mortel per verbruikt gewicht droge mortel)

Door specifieke uitbloeiëremmers toevoegingen vermindert het risico op het wit uitslaan van cement. Aldus is Diamur mortel 288TZ1 uitermate aangewezen waar uitbloeiing van het metselwerk vermeden moet worden.

### **Gebruiksaanwijzing**

#### **Vorbereiding**

De ondergrond moet stabiel en vrij zijn van stof, vet en/of losliggende (bouw)delen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. De vochtigheid van metselbakstenen vooraf controleren. De sterkte en de zuiging van de ondergrond/stenen bepaalt voor een groot gedeelte de hechtsterkte van de geplaatste mortel. Het gebruik van te droge of te natte stenen kan tot een slechte verwerkbaarheid en/of een slechte hechting leiden. In het algemeen gelden de volgende aanbevelingen : zeer weinig zuigende bakstenen en betonstenen niet voorbevochtigen en tegen regen beschermen.

#### **Aanmaak zakgoed**

Gebruik 3.00 tot 3.50 liter schoon leidingwater per zak van 25 kg. Doe eerst 80% van het water in een schone kuip of speciemolen. Voeg hier de mortel aan toe. Tijdens het mengen, de rest van het aanmaakwater, volgens de gewenste verwerkingsconsistentie (spreidmaat 175 mm), toevoegen tot het bekomen van een plastische, klontvrije mortel. Meng grondig met een mechanische menger of

speciemolen, gedurende minstens 3 minuten. Bij handmatig aanmaken dient er minstens 5 minuten intensief gemengd te worden.

### ***Aanmaak silo***

Maak gebruik van schoon leidingwater en stel de waterbehoefte op de doorstroommenger zodanig in tot de gewenste verwerkbaarheid (spreidmaat 175 mm) is verkregen. Leef de gebruiksaanwijzingen na bij het gebruik van een silo

### ***Verwerking***

Verwerk de metselspecie binnen het uur bij een omgevingstemperatuur van 5°C tot 30°C. De stenen "vol en zat" vermetselen zodat zowel de lint- als stootvoegen goed gevuld zijn. De voegen minimaal 10mm uitkrabben als het metselwerk nog gevoegd gaat worden. Vermeng geen oude en verse metselspecie. Na verstijving door een begin van binding, mag de metselmortel niet meer hermengd of aangengd worden. Niet metselen met bevroren stenen, op bevroren of ontdooiende ondergronden noch bij vorst- of regenrisico binnen de 24 uren. Gebruik proper en roestvrij (inox) gereedschap. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Verharde mortel kan alleen mechanisch verwijderd worden.

### ***Nabehandeling***

Bescherm het metselwerk gedurende minimaal een week tegen ongunstige weersinvloeden (regen, tocht, vorst en zon) en in het bijzonder uitdroging door tocht of hitte. Bescherm het metselwerk bij regenval door het af te dekken met folie, ter voorkoming van witte uitslag en uitspoeling van cement.

### **Kleuren**

Cementgrijs

Door gebruik van cement en natuurlijke grondstoffen is Diamur metselmortel 288TZ1 is niet op kleur gegarandeerd.

### **Verwerkingstijd**

Verwerkingstijd (20° C) = T <sub>1</sub>	1 u
--	-----

T<sub>1</sub> = Normale verwerkingstijd van de metselmortel.

Vermelde verwerkingstijd is gebaseerd op basis van een temperatuur van omgeving en mortel van 20°C. De verwerkingstijd kan verschillen afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en blootstelling aan wind en zon.

### **Verbruik**

Het verbruik is sterk afhankelijk van steenformaat en voegbreedte.

### **Gebruikelijke doseringen water - uitlevering**

DIAMUR 288TZ1	Water	Volume metselmortel
25 kg	± 3.25 L	± 15.1 L
1 ton	± 130 L	± 605 L

### **Verpakking – Opslag - Houdbaarheid**

De mortel wordt geleverd op de werf in een mobiele silo met daaronder een aangepaste horizontale continuumenger, in bigbags van 1500kg of in zakjes van 25 kg.



Zakgoed  
Ca. 25 kg  
(op bestelling – min.  
15 ton)



DIAMUR pallet  
64 x 25kg  
(op bestelling – min.  
15 ton)



Bigbag  
Ca. 1500 kg



Werfsilo – 22.5m<sup>3</sup>  
Vullingen : 25 – 30 ton

Diamur metselmortel 288TZ1 droog en vorstvrij opslaan. In ongeopende verpakking minimaal 1 jaar na productiedatum houdbaar. (zie opdruk verpakking of afleverbon)

### **Ecologie / toxicologie**

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval vervoeren.

### **Veiligheidsvoorschriften**

Voor Diamur metselmortel 288TZ1 is een separaat veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door.

### **Overige informatie**

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Diamur verstrekt deze informatie zonder waarborg en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke zou kunnen ontstaan uit het gebruik van deze informatie. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker.

### **Vragen en advies**

Niet elke mortel is geschikt voor elke steen. Een morteladvies op maat kunt u aanvragen door een email te sturen naar [info@diamur.be](mailto:info@diamur.be). U kunt ook contact opnemen met onze Technisch Adviseur voor vragen of deskundig advies.

Voor overige informatie, prestatieverklaringen of andere Diamur producten verwijzen wij u graag naar onze website [www.diamur.be](http://www.diamur.be).

## Technische kenmerken

Eigenschap	Waarde	Norm
<i>Eigenschappen droge mortelfase</i>		
Max. korrelgrootte	± 4mm	NBN-EN 1015-1
<i>Eigenschappen plastische fase (gemiddelde waarden)</i>		
Chloridengehalte	< 0.1% (m/m)	NBN-EN 1015-17
Waterbehoefte	± 13%	-
Waterretentie	± 90 %	PTV 651
Spreidmaat	± 175mm	NBN-EN 1015-3
Volumieke massa	± 1825 kg/m <sup>3</sup>	NBN-EN 1015-6
Luchtgehalte	± 16 %	NBN-EN 1015-7
Verwerkingstijd	± 1u (bij 20° C)	NBN-EN 1015-9
Uitlevering (liter natte mortel vs kg droog poeder)	± 605 l/ton	
<i>Eigenschappen verharde fase (gemiddelde waarden)</i>		
Mortelklasse	M10	NBN-EN 1015-11
Druksterkte	± 12 N/mm <sup>2</sup>	NBN-EN 1015-11
Volumieke massa	NPD (*)	NBN-EN 1015-10
Afschuifhechtsterkte	≥ 0.15 MPa	NBN-EN 998-2 (tabelwaarde-Bijlage C)
Verticale treksterkte van het metselwerk	NPD (*)	NBN B 14-221, kruisproef
Waterabsorptiecoëfficiënt	NPD (*)	NBN-EN 1015-18
Brandreactieklasse	Euroklasse A1	NBN-EN 998-2
Waterdampdoorlatendheid	15/35	NBN-EN 1745 (tabelwaarde)
Thermische geleidbaarheid	λ <sub>10</sub> , droog < 0,72 /(m.K), P=50% λ <sub>10</sub> , droog < 0,78 W/(m.K), P=90%	NBN-EN 1745 (tabelwaarde)
Duurzaamheid	Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand) : op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieu.	

(\*) NPD = No Performance Determined = Geen prestatie bepaald

De hoeveelheid aanmaakwater dient zodanig gedoseerd dat een consistentie ontstaat zoals vermeld in het productinformatieblad, bij een andere consistentie kunnen de waarden van het productinformatieblad niet gegarandeerd worden en is Diamur NV niet verantwoordelijk voor de behaalde drukweerstand.