

363DS-EMSL**Productomschrijving**

Diamur kalk metselmortel 363DS-EMSL is een industrieel bereid mengsel van gedroogd, gezeefd en samengesteld zand, kalk (AHL) en specifieke toeslagstoffen die een gunstige invloed hebben op de verwerkbaarheid, de waterretentie en de kleefkracht van de mortel. Alle bestanddelen van de mortel zijn ovendroog en volledig voorgemengd. De mortel voldoet aan sterkteklasse M5 volgens NBN EN 998-2 en morteltoepassingstype A en B. Diamur metselmortel 363DS-EMSL draagt het CE label.

Toepassingen

Deze mortel is specifiek ontwikkeld voor het metselen van de Emsländer kalkzandstenen.

Eigenschappen

Diamur kalk metselmortel 363DS-EMSL is een mix van kalk en geselecteerde aggregaten. De mortel is ademend en iets flexibeler. Hij heeft net iets meer tijd nodig om uit te harden dan een pure cementmortel, maar is langer vervormbaar, wat net een voordeel kan zijn. Diamur kalk metselmortel 363DS-EMSL heeft een aangepaste zandsamenstelling en is beschikbaar in witte (363DS-EMSWT) en in grijze tint (363DS-EMSL).

Gebruiksaanwijzing**Vorbereiding**

De ondergrond moet stabiel en vrij zijn van stof, vet en/of losliggende (bouw)delen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. De vochtigheid van metselbakstenen vooraf controleren. De sterkte en de zuiging van de ondergrond/stenen bepaalt voor een groot gedeelte de hechtsterkte van de geplaatste mortel. Het gebruik van te droge of te natte stenen kan tot een slechte verwerkbaarheid en/of een slechte hechting leiden. In het algemeen gelden de volgende aanbevelingen : sterk zuigende en/of droge stenen 24 uur voor de verwerking voldoende voorbevochtigen. Betonstenen en slecht zuigende bakstenen niet voorbevochtigen en tegen regen beschermen.

Aanmaak zakgoed

Gebruik 3.8 tot 4.2 liter schoon leidingwater per zak van 25 kg. Doe eerst 80% van het water in een schone kuip of speciemolen. Voeg hier de mortel aan toe. Tijdens het mengen, de rest van het aanmaakwater, volgens de gewenste verwerkingsconsistentie (spreidmaat 175 mm), toevoegen tot het bekomen van een plastische, klontvrije mortel. Meng grondig met een mechanische menger of speciemolen, gedurende minstens 3 minuten. Bij handmatig aanmaken dient er minstens 5 minuten intensief gemengd te worden.

Aanmaak silo

Maak gebruik van schoon leidingwater en stel de waterbehoefte op de doorstroommenger zodanig in tot de gewenste verwerkbaarheid (spreidmaat 175 mm) is verkregen.

Leef de gebruiksaanwijzingen na bij het gebruik van een silo

Verwerking

Verwerk de metselspecie binnen 2 uur bij een omgevingstemperatuur van 5°C tot 25°C.

De stenen "vol en zat" vermettelen zodat zowel de lint- als stootvoegen goed gevuld zijn. De voegen minimaal 10mm uitkrabben als het metselwerk nog gevoegd gaat worden. Vermeng geen oude en verse metselspecie. Na verstijving door een begin van binding, mag de metselmortel niet meer hermengd of aangelengd worden. Niet metselen met bevroren stenen, op bevroren of ontdooiende ondergronden noch bij vorst- of regenrisico binnen de 24 uren. Gebruik proper en roestvrij (inox) gereedschap. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Verharde mortel kan alleen mechanisch verwijderd worden.

Nabehandeling

Bescherm het metselwerk gedurende minimaal een week tegen ongunstige weersinvloeden (regen, tocht, vorst en zon) en in het bijzonder uitdroging door tocht of hitte. Bescherm het metselwerk bij regenval door het af te dekken met folie, ter voorkoming van witte uitslag en uitspoeling van cement.

Kleuren

Diamur kalkmortel 363DS-EMSL kan verkregen worden in verschillende kleurtinten:

- EMSL = grijs
- EMSLWT = wit

Verwerkingstijd

| | |
|--|-----|
| Verwerkingstijd (20° C) = T ₁ | 2 u |
|--|-----|

T₁ = Normale verwerkingstijd van de metselmortel.

Vermelde verwerkingstijd is gebaseerd op basis van een temperatuur van omgeving en mortel van 20°C. De verwerkingstijd kan verschillen afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en blootstelling aan wind en zon.

Verbruik

Het verbruik is sterk afhankelijk van steenformaat en voegbreedte.

Gebruikelijke doseringen water - uitlevering

| DIAMUR 363DS-EMSL | Water | Volume metselmortel |
|-------------------|---------|---------------------|
| 25 kg | ± 4.0 L | ± 16.2 L |
| 1 ton | ± 160 L | ± 650 L |

Verpakking – Opslag - Houdbaarheid

De mortel wordt geleverd op de werf in een mobiele silo met daaronder een aangepaste horizontale continuumenger, in bigbags van 1500kg of in zakjes van 25 kg.



Zakgoed
Ca. 25 kg
(op bestelling – min.
15 ton)



DIAMUR pallet
64 x 25kg
(op bestelling – min.
15 ton)



Bigbag
Ca. 1500 kg



Werfsilo – 22.5m³
Vullingen : 25 – 30 ton

Diamur metselmortel 363DS-EMSL droog en vorstvrij opslaan. In ongeopende verpakking minimaal 1 jaar na productiedatum houdbaar. (zie opdruk verpakking of afleverbon)

Ecologie / toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval vervoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Voor Diamur metselmortel 363DS-EMSL is een separaat veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door.

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Diamur verstrekt deze informatie zonder waarborg en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke zou kunnen ontstaan uit het gebruik van deze informatie. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker.

Vragen en advies

Niet elke mortel is geschikt voor elke steen. Een morteladvies op maat kunt u aanvragen door een email te sturen naar info@diamur.be. U kunt ook contact opnemen met onze Technisch Adviseur voor vragen of deskundig advies.

Voor overige informatie, prestatieverklaringen of andere Diamur producten verwijzen wij u graag naar onze website www.diamur.be.

Technische kenmerken

| Eigenschap | Waarde | Norm |
|---|---|------------------------------------|
| <i>Eigenschappen droge mortelfase</i> | | |
| Max. korrelgrootte | 2mm | NBN-EN 1015-1 |
| <i>Eigenschappen plastische fase (gemiddelde waarden)</i> | | |
| Chloridengehalte | < 0.1% (m/m) | NBN-EN 1015-17 |
| Waterbehoefte | ± 16.0% | - |
| Waterretentie | NPD (*) | PTV 651 |
| Spreidmaat | ± 175mm | NBN-EN 1015-3 |
| Volumieke massa | ± 1800 kg/m ³ | NBN-EN 1015-6 |
| Luchtgehalte | ± 14 % | NBN-EN 1015-7 |
| Verwerkingstijd | ± 2u (bij 20° C) | NBN-EN 1015-9 |
| <i>Eigenschappen verharde fase (gemiddelde waarden)</i> | | |
| Mortelklasse | M5 | NBN-EN 1015-11 |
| Druksterkte | ≥ 5 N/mm ² | NBN-EN 1015-11 |
| Volumieke massa | NPD (*) | NBN-EN 1015-10 |
| Afschuifhechtsterkte | ≥ 0.15 MPa | NBN-EN 998-2 (annex C tabelwaarde) |
| Verticale treksterkte van het metselwerk | NPD (*) | NBN B14-221, kruisproef |
| Waterabsorptiecoëfficiënt | NPD (*) | NBN-EN 1015-18 |
| Brandreactieklasse | Euroklasse A1 | NBN-EN 998-2 |
| Waterdampdoorlatendheid | 15/35 | NBN-EN 1745 (tabelwaarde) |
| Thermische geleidbaarheid | λ ₁₀ , droog < 0,67 W/(m.K), P=50% λ ₁₀ , droog < 0,73 W/(m.K), P=90% | NBN-EN 1745 (tabelwaarde) |
| Duurzaamheid | Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand) : op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieu. | |

(*) NPD = No Performance Determined = Geen prestatie bepaald

De hoeveelheid aanmaakwater dient zodanig gedoseerd dat een consistentie ontstaat zoals vermeld in het productinformatieblad, bij een andere consistentie kunnen de waarden van het productinformatieblad niet gegarandeerd worden en is Diamur NV niet verantwoordelijk voor de behaalde drukweerstand.