

CEM II/B-LL 42,5 N - BLANC

Description du produit

Diamur ciment CEM II/B-LL 42,5 N est un ciment Portland blanc au calcaire à base de de clinker Portland (K), de la farine de calcaire blanche (LL) et de gypse comme régulateur de prise.

Le ciment CEM II/B-LL 42,5 N est porteur du marquage CE et est conforme aux exigences EN 197-1.

Applications

Le ciment Diamur CEM II/B-LL 42,5 N est multifonctionnel et convient parfaitement à la préparation de mélanges nécessitant du ciment blanc :

- mortier de maçonnerie
- mortier de jointoiement
- béton
- chape
- enduits
- mortier d'injection
- ...

Caractéristiques

Le ciment Diamur CEM II/ B-LL 42,5 N est un ciment blanc très pur qui se caractérise comme un ciment blanc avec:

- couleur blanc clair très pur
- un temps de mise en œuvre allongée
- une prise de résistance rapide
- peut être utilisé en hiver et en été

Couleurs

Ciment blanc

En raison de sa composition en matières premières naturelles, la couleur du produit n'est pas garantie.

Dosage usuel par sac de 25kg de ciment

	Grind 4/22 Gravier 4/22	et/ou	Steenslag 6/20 Concassé 6/20	Grof zand (0/4) Sable gros (0/4)	Zand 0/2 Sable 0/2	Water Eau	Volume mengsel/mélange
Beton/Béton							
Schraal beton (250kg/m ³) Béton de propreté	70 L		70 L	60 L		± 10 L	± 100 L
Normaal beton (350kg/m ³) Béton normal	50 L		48 L	38 L		± 9.5 L	± 70 L
Structureel beton (400kg/m ³) Béton de structure	40 L		38 L	32 L		± 10.5 L	± 60 L

Metselmortel/Mortier de maçonnerie						
Volle bakstenen / Zware blokken Briques pleines/Blocs lourds				65 L	± 18 L	± 65 L
Holle bakstenen / Lichte blokken Briques creuses/Blocs légers				80 L	± 20 L	± 85 L
Chape/Chape						
Als ondervloer (250kg/m ³) Chape pour pose de carrelage			85 L		± 8 L	± 80 L
Als afgewerkte vloer (350kg/m ³) Chape de finition			70 L		± 8 L	± 70 L

Voor vochtig zand : de zandvolumes verhogen met 15%

Pour les sables humides : augmenter les volumes de sable de 15%

Emballage – Stockage – Durabilité

Le produit est livré en sacs de 25 kg.



Sac
env. 25 kg



Palette DIAMUR
64 x 25 kg

Entreposer le produit au sec et à l'abri du gel. Non déballé, il se conserve pendant minimum 1 an après la date de production. (voir impression sur l'emballage ou le bon de livraison)

Écologie / toxicologie

En cas d'utilisation normale, le produit ne présente aucun danger pour l'homme et la nature. Vider entièrement l'emballage, faire sécher et/ou durcir les restes de produit et les transporter comme des déchets de construction normaux.

Règles de sécurité

Une fiche informative de sécurité séparée est disponible pour le produit. Veuillez consulter cette information au préalable.

Autres informations


Les informations se basent sur notre connaissance et notre expérience actuelles. Elles sont d'application sur le produit, tel que nous le livrons. Diamur fournit ces informations sans garantie et n'accepte aucune responsabilité pour un quelconque dommage pouvant être la conséquence de l'utilisation de ces informations. Ce produit est spécialement destiné aux professionnels.

Questions et conseils

N'importe quel ciment ne convient pas à n'importe quelle application. Vous pouvez demander un conseil sur le ciment en envoyant un e-mail à sales@diamur.be Vous pouvez également prendre contact avec notre Conseiller technique pour toute question ou tout conseil professionnel.

Pour toute autre information, déclaration de prestation ou tout autre produit Diamur, n'hésitez pas à consulter notre site Web www.diamur.be.

Caractéristiques techniques


DIAMUR NV Zwarteweg 47 Kade 367 B-2030 Antwerpen Fabrick/Usine : DIAMUR Kastelweg 20 0770-CPR-7020-05-20
EN 197-1 Portlandkalksteencement / Ciment Portland au calcaire CEM II/B-LL 42,5 N Bereiding van beton, mortel, injectiemortel, enz... / Préparation de béton, mortier, coulis, etc... De verklaarde prestatie in niveaus en klassen ligt vast door de naamgeving van het cement. Les performances déclarées, sous forme de niveaux et de classes, sont définies par la désignation du ciment.

Caractéristique	Valeur garantie	Déterminé selon la norme
Resistance a la compression		
Après 2 jours	≥ 10,0 MPa	NBN EN 196-1
Après 28 jours	≥ 42,5 MPa	"
Caractéristiques physiques		
Début de prise	≥ 60 min	NBN EN 197-1
Stabilité de forme	≤ 10mm	"
Composition chimique		
Teneur en chlorure	% ≤ 0,10%	NBN EN 196-2 et 196-21
Teneur en sulfate	% ≤ 3,5 %	"
Directive 2003/53/CE concernant le CrVI: Le ciment contient un agent réducteur, restant actif au moins 1 mois après la date de livraison, afin de maintenir le chrome VI soluble en dessous de la limite de 0,0002% du poids sec total du ciment.		

Certificat	Numéro	Accordé le:
CE-marquage	0770-CPR-7020-05-20	04/2020