



C101 Cementfix

Description du produit

Diamur C101 Cementfix est un mélange de ciment à grain fin pour des réparations à durcissement rapide de murs et plafonds. Tous les additifs sont sans chlorure et visent un bon fonctionnement du mortier.

Applications

Diamur C101 Cementfix convient pour des différentes utilisations. D'une part, la réparation, l'étanchéité, l'ancrage, le remplissage des joints et l'étanchéité des murs intérieurs et extérieurs. D'autre part, ancrer ou accrocher.

Caractéristiques

Diamur C101 Cementfix est prêt à l'emploi après avoir ajouté de l'eau. Le mortier commence à se lier après 5 min et durci après 30 min. Le mortier durci présente une forte stabilité et une grande durabilité. En raison de sa structure fine, une couche de finition peut être appliquée immédiatement après l'application.

Mode d'emploi

Surface

Diamur C101 Cementfix convient à de nombreux types de surfaces tant qu'il s'agit de surfaces minéraux, propres, stables, secs et porteurs. La poussière, la saleté et les particules libres doivent être éliminées. Nettoyer et humidifier la surface avant de commencer la réparation.

Production en sac

Diamur C101 Cementfix se mélange avec un rapport de 5 à 1. Concrètement cela signifie : utiliser 1 litre d'eau propre par sac. Il est préférable de mélanger la quantité de matière nécessaire en une seule fois et de déterminer la consistance en fonction de l'application :

Peu d'eau donne un mélange de ciment plus épais et un durcissement plus rapide.

Beaucoup d'eau donne un mélange de ciment plus fluide et un durcissement plus lent.

Traitement

Selon la nature de l'application, Diamur C101 Cementfix est appliqué avec un couteau à mastic, une truelle ou un autre outil. Après 30 minutes, la surface cimentée peut être exposée à des charges normales.

1 kg de Diamur C101 Cementfix donne environ 0.6 litre de mortier.

Délai de traitement

Le délai de traitement de Diamur C101 Cementfix est de 3 à 5 min selon la consistance du ciment et à une température non inférieure à +5°C et non supérieure à +30°C.

Emballage – Stockage - conservation

Le produit est fourni dans des sacs en plastique de 5 kg.

Entreposer C101 Cementfix au sec et à l'abri du gel. Non déballé ou non-endommagé, il se conserve pendant au moins 2 ans après la date de production. (voir impression sur l'emballage)



Ecologie/ toxicologie

En cas d'utilisation normale, le produit ne présente aucun danger pour l'homme et la nature. Vider entièrement l'emballage, faire sécher et/ou durcir les restes du produit et les transporter comme des déchets de construction normal.

.

Règles de sécurité

Une fiche informative de sécurité séparée est disponible pour le produit. Veuillez consulter cette information au préalable

Autres informations

Les informations se basent sur notre connaissance et notre expérience actuelle et sont d'application sur le produit, tel que nous le livrons. Diamur fournit ces informations sans garantie et n'accepte aucune responsabilité pour un quelconque dommage pouvant être la conséquence de l'utilisation de ces informations. Ce produit est spécialement destiné aux professionnels.

.

Questions et conseils

N'importe quel mortier ne convient pas à n'importe quelle brique. Vous pouvez demander un conseil sur le mortier en envoyant un e-mail à info@diamur.be. Vous pouvez également prendre contact avec notre Conseiller technique pour toute question ou tout conseil professionnel.

Pour toute autre information, déclaration de prestation ou tout autre produit Diamur, n'hésitez pas à consulter notre site Web www.diamur.be.