

## C101 Cementfix

### **Productomschrijving**

Diamur Cementfix is een fijnkorrelig cementmengsel voor snel hardende reparaties van muren en plafonds. Alle additieven zijn chloridevrij en gericht op een vlotte verwerking van de mortel.

### **Toepassingen**

Diamur Cementfix is geschikt voor verschillende doeleinden. Enerzijds het herstellen, dichten, verankeren, opvullen van voegen en afdichten van binnen- als buitenmuren. Anderzijds verankeren of bevestigen.

### **Eigenschappen**

Diamur Cementfix is gebruiksklaar na toevoeging van water. De mortel begint te binden bij 5 min. en is uitgehard na 30 min. De uitgeharde mortel vertoont een sterke stabiliteit en een hoge duurzaamheid. Door zijn fijne structuur kan men na aanbreng direct een afwerkingslaag aanbrengen.

### **Gebruiksaanwijzing**

#### **Ondergrond**

Diamur Cementfix is geschikt voor vele soorten ondergronden mits het gaat om minerale, zuivere, stabiele, droge en draagkrachtige ondergronden. Stof, vuil en loszittende deeltjes dienen verwijderd te worden. De ondergrond reinigen en bevochtigen alvorens te starten met de reparatie.

#### **Aanmaak zakgoed**

Diamur Cementfix mengen in een gewichtsverhouding van ongeveer 5 op 1. Concreet betekent dit 1 kg schoon water gebruiken voor 1 zak. Het is best om in één keer de benodigde hoeveelheid materiaal te mengen en de consistentie te bepalen in functie van de toepassing:

Weinig water geeft dikker materiaal en een snellere uitharding.

Veel water geeft vloeibaarder materiaal en een tragere uitharding.

#### **Verwerking**

Afhankelijk van de aard van de toepassing brengt men Diamur Cementfix aan met een plamuurmes, truweel of een ander gereedschap. Na 30 minuten kan het gecementeerde oppervlak blootgesteld worden aan normale belasting.

1 kg Diamur Cementfix geeft ongeveer 0.6 liter mortel.

#### **Verwerkingstijd**

De verwerkingstijd van Diamur Cementfix bedraagt 3 tot 5 min. afhankelijk van de consistentie van het materiaal en bij een temperatuur niet lager dan +5°C en niet hoger dan +30 °C.

### **Verpakking – Opslag - Houdbaarheid**

Het product wordt geleverd in plastic zakjes van 5 kg.

Cementfix droog en vorstvrij opslaan. In ongeopende en onbeschadigde verpakking minimaal 2 jaar na productiedatum houdbaar. (zie opdruk verpakking)

### **Ecologie/ toxicologie**

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval vervoeren.



### **Veiligheidsvoorschriften**

Voor het product is een separaat veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door.

### **Overige informatie**

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Diamur verstrekt deze informatie zonder waarborg en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke zou kunnen ontstaan uit het gebruik van deze informatie. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker.

### **Vragen en advies**

Bijkomend deskundig advies kan u bekomen door een email te sturen naar [info@diamur.be](mailto:info@diamur.be). U kunt ook contact opnemen met onze Technisch Adviseur

Voor overige informatie, prestatieverklaringen of andere Diamur producten verwijzen wij u graag naar onze website [www.diamur.be](http://www.diamur.be).